



Clarity 245 XC films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow a large part of natural light transmission.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

upp till 10 år
Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

122cm 152cm 183cm

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film. The silicone should be applied to the perimeter of the film when it is installed externally, to prevent any oxidation. Please read the notice regarding "new warranty for external films" _

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	<1%
Överföring Av Dagsljus	59%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	17%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	17%
Solenergin Totalt Reflekerad	53%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	57%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	25%
Solenergiabsorption	32%
Överföring Av Solenergin	43%
Minskning Av Det Starka Solljuset	40%
Värde G	0.5
Värde U	5.8
Skuggningskoefficient	0.4
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	65µ
Färg Från Utsidan	NEUTRAL

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.