



Titane 275 XC film is highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. It helps noticeably reduce solar glare, conveying a neutral and customized touch to the external aspect of a building.

### Certifieringar



**Garanti Från SOLAR SCREEN®**

upp till 8 år  
Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



**Brandklass**



**Förvaring Från -5°C Till +40°C**  
3 år



**Norm Reach Rohs**

Respekterad



**Bredder Att Välja Mellan:**

122cm 152cm 182cm

### Konstruktion

1. Tonad polyester utan optisk förvrängning, metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
2. Lim
3. Färgad polyester utan optisk förvrängning
4. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
5. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

### Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen. Ett silikon ska appliceras runt kanten av filmen för att förhindra eventuell oxidering. Se broschyren «nya garantier för utomhusfilmer»\_

### Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	<1%
Överföring Av Dagsljus	22%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	32%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	28%
Solenergin Totalt Reflekerad	69%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	73%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	31%
Solenergiabsorption	49%
Överföring Av Solenergin	20%
Minskning Av Det Starka Solljuset	80%
Värde G	0.3
Värde U	5.8
Skuggningskoefficient	0.3
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	60µ
Färg Från Utsidan	NEUTRAL

### Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak\*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✗
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas | Försiktighet

\*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m<sup>2</sup>, fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.